



VPF-Amsterdam  
Jarmuiden 9-11  
1046 AC AMSTERDAM  
The Netherlands

## RAPPORT D'ESSAI / TEST REPORT

# LR06360 / R19025 /0

du / from 03/09/2010 délivré par le laboratoire de Lyon/

Delivered by the laboratory of Lyon

Commande n° / Order n° : / Devis n° / Offer n° : 1008084JC

Echantillon(s) / Sample(s) : BORNEO - WHITE PVC

Référence(s) / Reference(s) : 66.8085.--

Reçu(s) le / Received on : 12/08/2010

BL n° / DS n° : /

Date de début des essais / Beginning of tests : 24/08/2010

Date de fin des essais / End of tests : 02/09/2010



Responsable Technique de Secteur : secteur ELECTRICITE  
Technical Manager of ELECTRICITY Sector

Jérôme COMBE

Seule la version française fait foi

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale

Only the French version is deemed authentic

Reproduction of this test report is only authorized in its integral form

Il comporte 6 pages

It contains 6 pages

Ces résultats ne s'appliquent qu'à l'échantillon soumis au laboratoire, et tel qu'il est défini dans le présent document.

*These results only apply to the sample submitted to the laboratory and as defined in the present document*

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires POURQUERY pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

*The COFRAC accreditation attests laboratories POURQUERY are competent for the only tests covered by the program.*



LABORATOIRES POURQUERY  
Siege Social

2, Espace Henry Vallée  
69354 LYON Cédex 07  
TEL. +33 (0)4 78 61 21 16  
FAX. +33 (0)4 78 61 01 90  
e-mail : labo@pourquery.fr

Agence

8, Rue SAINT-CLAUDE  
75003 PARIS  
TEL. +33 (0)1 42 78 34 98  
FAX. +33 (0)1 42 78 48 96  
metro : St-Sébastien Froissart



LABORATOIRES POURQUERY  
HONG KONG LIMITED

UNIT C, 10/F, HANG CHEONG FACTORY BUILDING  
N°1 WING MING STREET, KOWLOON  
HONG KONG  
TEL. 00 852 2548 9072  
FAX. 00 852 2540 4764  
lphk@pourquery-hk.com



	<b>VPF AMSTERDAM</b>	Codification : EB07/421 Date de révision : 29/09/2006 Indice de révision : 2e
	Rapport / Test report LR06360 / R19025 /0 Date de rapport / Test report date : 03/09/2010	Laboratoire POURQUERY <b>LYON</b>

**ESSAIS RELATIFS AUX RISQUES DU FEU :  
FIRE HAZARD TESTING :  
ESSAIS AU FIL INCANDESCENT/CHAUFFANT  
GLOWING/HOT-WIRE BASED TEST METHODS  
METHODE D'ESSAI D'INFLAMMABILITE POUR PRODUITS FINIS  
GLOW-WIRE FLAMMABILITY TEST METHOD FOR END-PRODUCTS  
NF EN 60695-2-10 (2001)  
REGLES PARTICULIERES / SPECIFIC REQUIREMENTS :  
NF EN 60695-2-11 (2001)**

↻ Désignation / Description : BORNEO - WHITE PVC


↻ Référence client / Customer reference : 66.8085.--

↻ Norme(s) s'appliquant au produit / Product standard(s) :

- NF EN 60598-1 (2005) + A1 : § 4.15
- NF EN 60598-1 (2005) + A1 : § 13.3
- NF EN 60598-1 (2005) + A1 : Annexe ZC - Règlement incendie / ZC appendix – Fire regulation
- Autre / Other : IGH



	<b>VPF AMSTERDAM</b>	Codification : EB07/421 Date de révision : 29/09/2006 Indice de révision : 2e
	Rapport / Test report LR06360 / R19025 /0 Date de rapport / Test report date : 03/09/2010	Laboratoire POURQUERY LYON


<b>PARTIE TESTEE / TESTED PART</b>	
Description / Description : Côté étiquette / Side with Marking label	
<input checked="" type="checkbox"/> Partie testée dans le produit / Part tested inside equipment	
<input type="checkbox"/> Partie issue d'une pièce découpée dans le produit / Piece containing the the part under examination	
<input type="checkbox"/> Partie testée après avoir pratiqué une ouverture dans le produit / Part tested after making an operture in the complete specimen	
<input type="checkbox"/> Partie extraite du produit et testée séparément / Part tested separately	
<b>CONDITIONNEMENT / CONDITIONING</b>	
<p>L'éprouvette d'essai et la sous-couche sont maintenues pendant 24 h dans une atmosphère ayant une température comprise entre 15°C et 35°C et une humidité relative comprise entre 45 et 75 %.</p> <p><i>The specimen and the layer are conditioned for 24 hours in an atmosphere having a temperature between 15°C and 35°C and a relative humidity between 45 and 75 %.</i></p>	
<b>TEMPERATURE(S) D'ESSAI / TEST TEMPERATURE(S)</b>	
<input type="checkbox"/> 550°C <input type="checkbox"/> 650°C <input type="checkbox"/> 750°C <input type="checkbox"/> 850°C <input checked="" type="checkbox"/> 960°C	
<b>TEMPS D'APPLICATION DU FIL INCANDESCENT / APPLICATION TIME OF THE GLOW-WIRE</b>	
30 secondes/seconds	
<b>CONCLUSION / CONCLUSION</b>	
<p><b>L'échantillon satisfait aux exigences de la norme.</b></p> <p><i>The sample fulfills the requirements of the standard.</i></p>	

	<b>VPF AMSTERDAM</b>	<b>Codification : EB07/421</b> <b>Date de révision : 29/09/2006</b> <b>Indice de révision : 2e</b>
	<b>Rapport / Test report LR06360 / R19025 /0</b> Date de rapport / Test report date : 03/09/2010	Laboratoire POURQUERY <b>LYON</b>

**OBSERVATION(S) / OBSERVATION(S) :**

- Absence de flamme ou d'incandescence. / *No flame, no glowing.*
- La flamme ou l'incandescence de l'éprouvette d'essai s'éteint en moins de 30 s après le retrait du fil incandescent.  
*The flame or the glowing of the specimen extinguish with 30 s after removal of the glow wire.*
- Durée ti (s) depuis le début d'application du fil incandescent jusqu'à l'instant où l'éprouvette prend feu : **1 s**
  - *Duration ti (s) from the beginning of tip application up to the time at which the specimen it ignites : 1 s*
  - Durée te (s) depuis le début d'application du fil incandescent jusqu'à l'instant où les flammes s'éteignent : **30 s**
  - *Duration te (s) form the beginning of tip application up to the time when flames extinguish during or after the period of application : 30 s*
  - Hauteur maximale de flamme / *Flame maximal height* : **2 cm**
- La flamme ou l'incandescence de l'éprouvette d'essai ne s'éteint pas en moins de 30 s après le retrait du fil incandescent.  
*The flame or the glowing of the specimen does not extinguish within 30 s after removal of the glow-wire*
- Durée ti (s) depuis le début d'application du fil incandescent jusqu'à l'instant où l'éprouvette ou le papier mousseline prend feu :
  - *Duration ti (s) from the beginning of tip application up to the time at which the specimen or the layer placed below it ignites :*
  - Durée te (s) depuis le début d'application du fil incandescent jusqu'à l'instant où les flammes s'éteignent :
  - *Duration te (s) form the beginning of tip application up to the time when flames extinguish during or after the period of application :*
  - Hauteur maximale de flamme / *Flame maximal height* :
- Le papier mousseline s'est enflammé. / *The wrapping tissue burned*

	<b>VPF AMSTERDAM</b>	Codification : EB07/421 Date de révision : 29/09/2006 Indice de révision : 2e
	Rapport / Test report LR06360 / R19025 /0 Date de rapport / Test report date : 03/09/2010	Laboratoire POURQUERY LYON

<b>PARTIE TESTEE / TESTED PART</b>	
<p>Description / <i>Description</i> : Côté sans étiquette / <i>Side without Marking label</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Partie testée dans le produit / <i>Part tested inside equipment</i></p> <p><input type="checkbox"/> Partie issue d'une pièce découpée dans le produit / <i>Piece containing the the part under examination</i></p> <p><input type="checkbox"/> Partie testée après avoir pratiqué une ouverture dans le produit / <i>Part tested after making an operture in the complete specimen</i></p> <p><input type="checkbox"/> Partie extraite du produit et testée séparément / <i>Part tested separately</i></p>	
<b>CONDITIONNEMENT / CONDITIONING</b>	
<p>L'éprouvette d'essai et la sous-couche sont maintenues pendant 24 h dans une atmosphère ayant une température comprise entre 15°C et 35°C et une humidité relative comprise entre 45 et 75 %.</p> <p><i>The specimen and the layer are conditioned for 24 hours in an atmosphere having a temperature between 15°C and 35°C and a relative humidity between 45 and 75 %.</i></p>	
<b>TEMPERATURE(S) D'ESSAI / TEST TEMPERATURE(S)</b>	
<input type="checkbox"/> 550°C <input type="checkbox"/> 650°C <input type="checkbox"/> 750°C <input type="checkbox"/> 850°C <input checked="" type="checkbox"/> 960°C	
<b>TEMPS D'APPLICATION DU FIL INCANDESCENT / APPLICATION TIME OF THE GLOW-WIRE</b>	
30 secondes/ <i>seconds</i>	
<b>CONCLUSION / CONCLUSION</b>	
<p><b>L'échantillon satisfait aux exigences de la norme.</b></p> <p><i>The sample fulfills the requirements of the standard.</i></p>	

	<b>VPF AMSTERDAM</b>	Codification : EB07/421 Date de révision : 29/09/2006 Indice de révision : 2e
	<b>Rapport / Test report LR06360 / R19025 /0</b> Date de rapport / Test report date : 03/09/2010	Laboratoire POURQUERY <b>LYON</b>

OBSERVATION(S) / OBSERVATION(S) :
<input type="checkbox"/> Absence de flamme ou d'incandescence. / <i>No flame, no glowing.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> La flamme ou l'incandescence de l'éprouvette d'essai s'éteint en moins de 30 s après le retrait du fil incandescent. <i>The flame or the glowing of the specimen extinguish with 30 s after removal of the glow wire.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durée ti (s) depuis le début d'application du fil incandescent jusqu'à l'instant où l'éprouvette prend feu : <b>1 s</b></li> <li>• <i>Duration ti (s) from the beginning of tip application up to the time at which the specimen it ignites : 1 s</i></li> <li>• Durée te (s) depuis le début d'application du fil incandescent jusqu'à l'instant où les flammes s'éteignent : <b>24 s</b></li> <li>• <i>Duration te (s) form the beginning of tip application up to the time when flames extinguish during or after the period of application : 34 s</i></li> <li>• Hauteur maximale de flamme / <i>Flame maximal height : &gt; 10 cm</i></li> </ul>
<input type="checkbox"/> La flamme ou l'incandescence de l'éprouvette d'essai ne s'éteint pas en moins de 30 s après le retrait du fil incandescent. <i>The flame or the glowing of the specimen does not extinguish within 30 s after removal of the glow-wire</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durée ti (s) depuis le début d'application du fil incandescent jusqu'à l'instant où l'éprouvette ou le papier mousseline prend feu :</li> <li>• <i>Duration ti (s) from the beginning of tip application up to the time at which the specimen or the layer placed below it ignites :</i></li> <li>• Durée te (s) depuis le début d'application du fil incandescent jusqu'à l'instant où les flammes s'éteignent :</li> <li>• <i>Duration te (s) form the beginning of tip application up to the time when flames extinguish during or after the period of application :</i></li> <li>• Hauteur maximale de flamme / <i>Flame maximal height :</i></li> </ul>
<input type="checkbox"/> Le papier mousseline s'est enflammé. / <i>The wrapping tissue burned</i>